



MFPR

ЭКСПЕРТИЗА • КАЧЕСТВО • НАДЕЖНОСТЬ

Фолио от линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE), подходящо за работа с машини със 150-250% разтягане на фолиото.

Characteristic	Method	Unit	Direction	9 µm	12 µm	15 µm	17 µm	Tolerances
Impact resistance	ASTM D1709 A	g	-	52	87	105	120	10%
Tensile strength at break	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	36	29	33	35	10%
			Transversal Direction	17	17.4	18	24	10%
Tensile strength at yield	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	11	13	14	14.5	10%
			Transversal Direction	7.5	7.6	7.6	8	10%
Elongation at break	ASTM D882 B	%	Machine Direction	290	355	370	403	10%
			Transversal Direction	550	555	620	640	10%
Tear Resistance	ASTM D1922	mN	Machine Direction	1981	2182	2154	3203	10%
			Transversal Direction	4430	5103	5645	6774	10%
Guaranteed Prestretch	Mava	%	-	150%	200%	240%	260%	5%
Cling	Mava	g	-	125	125	130	130	10%

В случай на допълнителни опции стойности се намаляват с 5%.

Coloured	Slippery	AUV 6 months	Cling Out/In/Both	Printed

Горните стойности трябва да се считат за примерни, за да се улесни изборът и използването, но да не се взимат предвид при гаранционни основания.