



MFPS

ЭКСПЕРТИЗА • КАЧЕСТВО • НАДЕЖНОСТЬ

Фолио от механично разтеглен линеен полиетиленов филм до много малки дебелини. Подходящ е за леки или лесно деформируеми стоки. Външната повърхност е хлъзгава, а вътрешната лепкава. Подходящо е за опаковъчни машини без престреч карета или за ръчно фолиране.

Characteristic	Method	Unit	Direction	5 µm	6 µm	7 µm	8 µm	9 µm	10 µm	Tolerances
Impact resistance	ASTM D1709 A	g	-	33	35	39	41	44	47	10%
Tensile strength at break	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	73	74	75	76	76	77	10%
			Transversal Direction	19	19	20	20	21	21	10%
Tensile strength at yield	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	37	38	38	38	39	40	10%
			Transversal Direction	5	5	5	5	5,5	5,5	10%
Elongation at break	ASTM D882 B	%	Machine Direction	122	120	130	135	140	145	10%
			Transversal Direction	710	735	750	800	825	850	10%
Tear Resistance	ASTM D1922	mN	Machine Direction	965	980	1010	1030	1045	1060	10%
			Transversal Direction	2410	2400	2410	2450	2480	2550	10%
Stretch	Mava	%	-	10	10	10	15	20	25	5%
Cling	Mava	g	-	125	125	125	125	125	125	10%

Coloured	AUV 6/12 months	Antistatic	NetRoll *	Cling Out/In/Both	Printed
✗	✗	✗	✓	✗	✗

(*) Без шпула

Горните стойности трябва да се считат за примерни, за да се улесни изборът и използването, но да не се взимат предвид при гаранционни основания.