



MFEP

ЕКСПЕРТИЗА • КАЧЕСТВО • НАДЕЖНОСТ

Стреч фолио от линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE) подходящо за работа с високопроизводителни автоматични опаковъчни машини. Препоръчва се при производството на хартия и напитки (минерална вода). TRITEX SP позволява намаляване на дебелината на фолиото, поддържайки високата ефективност на филма, което води до спестяване на разходи в комбинация с опазването на околната среда. За работа с машини с престреч карета.

Characteristic	Method	Unit	Direction	10 µm	12 µm	15 µm	17 µm	20 µm	23 µm	Tolerances
Impact resistance	ASTM D1709 A	g	-	113	152	175	140	140	150	±10%
Tensile strength at break	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	27	29	32	32	33	35	±10%
			Transversal Direction	16	27	28	28	32	32	±10%
Tensile strength at yield	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	8	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	±10%
			Transversal Direction	6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	±10%
Elongation at break	ASTM D882 B	%	Machine Direction	408	474	555	580	601	632	±10%
			Transversal Direction	552	636	694	710	723	725	±10%
Tear Resistance	ASTM D1922	mN	Machine Direction	1363	2192	2630	2850	3100	3550	±10%
			Transversal Direction	3520	3498	4150	4446	4600	5446	±10%
Prestretch	Mava	%	-	200	250	280	300	330	360	- 5%
Cling	Mava	g	-	125	125	125	125	125	125	±10%

В случай на цветно фолио стойностите се намаляват с 10%.

В случай на допълнителни опции стойности се намаляват с 5%.

Coloured	Slippery	AUV 6/12 months	Antistatic	Net Roll	Cling Out/In/Both	Printed

Горните стойности трябва да се считат за примерни, за да се улесни изборът и използването, но да не се взимат предвид при гаранционни основания.