



MFSR

ЭКСПЕРТИЗА • КАЧЕСТВО • НАДЕЖНОСТЬ

Стреч фолио от линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE) с висока сила на задържане и с ниска разтегливост. Осигурява отлично задържане и стабилизиране на товара с по-ниска консумация на фолио за палет (с до 50%). Идеален за използване на палети с разнообразни товари за складове, логистични центрове и супермаркети. Препоръчва се при работа с машини без престреч карета или за ръчно фолиране.

Characteristic	Method	Unit	Direction	7 µm	9 µm	10 µm	12 µm	15 µm	17 µm	20 µm	23 µm	Tolerances
Impact resistance	ASTM D1709 A	g	-	54,5	54	59	79	100	123	140	156	10%
Tensile strength at break	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	44	45	47	30	32	33	35	42	10%
			Transversal Direction	15	20	19	17	17	17	21	28	10%
Tensile strength at yield	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	21	26	26,5	15	16	16	15	16	10%
			Transversal Direction	2,2	6	6	4.2	5.5	6	6.5	7	10%
Elongation at break	ASTM D882 B	%	Machine Direction	170	210	230	310	324	390	408	420	10%
			Transversal Direction	576	640	645	558	622	690	700	725	10%
Tear Resistance	ASTM D1922	mN	Machine Direction	345	250	270	280	350	400	420	450	10%
			Transversal Direction	2203	2538	2711	3200	4000	4500	4750	4850	10%
Stretch	Mava	%	-	65	80	87	100	120	140	155	165	5%
Cling	Mava	g	-	135	135	135	135	130	130	130	125	10%

В случай на цветно фолио стойностите се намаляват с 10%.

В случай на допълнителни опции стойности се намаляват с 5%.

Coloured	Slippery	AUV 6/12 months	Antistatic	NetRoll *	Cling Out/In/Both	Printed
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

(*) Без шпула

Горните стойности трябва да се считат за примерни, за да се улесни изборът и използването, но да не се взимат предвид при гаранционни основания.