



MFSP

ЕКСПЕРТИЗА • КАЧЕСТВО • НАДЕЖНОСТ

Стреч фолио от линеен полиетилен с ниска плътност (LLDPE) за приложения с висока якост, устойчивост и сила на опън. За работа с машини с престреч карета.

Characteristic	Method	Unit	Direction	12 µm	15 µm	17 µm	20 µm	23 µm	30 µm	35 µm	Tolerances
Impact resistance	ASTM D1709 A	g	-	160	180	190	150	160	200	210	10%
Tensile strength at break	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	28	31	31	33	33	35	38	10%
			Transversal Direction	26	27	27	27	27	30	31	10%
Tensile strength at yield	ASTM D882 B	MPa	Machine Direction	7	7	8	8	8	8	10	10%
			Transversal Direction	5	5	6	6	7	7	8	10%
Elongation at break	ASTM D882 B	%	Machine Direction	430	500	530	550	560	650	660	10%
			Transversal Direction	630	650	710	720	740	760	780	10%
Tear Resistance	ASTM D1922	mN	Machine Direction	2600	2800	2900	3100	3300	3700	4200	10%
			Transversal Direction	2900	3000	3400	4000	4140	4950	5036	10%
Prestretch		%	-	190	210	230	250	270	290	320	5%
Cling		g	-	130	130	130	125	125	125	120	10%

В случай на цветно фолио стойностите се намаляват с 10%.

В случай на допълнителни опции стойности се намаляват с 5%.

При напечатано фолио стойностите се намаляват с 5%

Coloured	Slippery	AUV 6/12 months	Antistatic	Cling Out/In/Both	Printed

Горните стойности трябва да се считат за примерни, за да се улесни изборът и използването, но да не се взимат предвид при гаранционни основания.